

► DPF 6000RP Clear

Premium Cast Digital Print Pressure-Sensitive Vinyl Film

DPF 6000RP Clear is a 50 microns gloss clear cast film with clear, permanent pressure-sensitive adhesive. Designed for large format graphics, DPF 6000RP Clear is made of premium quality cast face stock with a special lay-flat liner. The special adhesive system is designed to provide easy installation. DPF 6000RP Clear is rated for outdoor durability up to 7 years (unprinted). Printed durability is dependent on the ink system used.

APPLICATIONS & FEATURES

- Digital printing with a wide variety of direct print systems
- Great for window applications, second surface signs, backlit signage, vehicle graphics, display graphics
- Used in conjunction with Series 3200, Series 3210, Series 3220, or Series 3350 overlaminates

PERFORMANCE & PHYSICAL DATA

PROPERTY	TEST METHODS	TYPICAL VALUE
SURFACE FINISH	Gloss Meter 60° Reflection	70 to 90 Gloss Units
THICKNESS	Micrometer, Federal Bench Type	50 microns
TENSILE STRENGTH	Tensile Tester with 51 mm jaw separation; crosshead speed of 5.1 mm/s, web direction	≥ 0.8 kg/cm width
ELONGATION	Instron Tensile Tester as above	≥ 150%
SHELF LIFE	Free from excessive moisture, temperature, direct sunlight	1 year from factory shipment
APPLICATION TEMPERATURE RANGE	On clean, dry substrate (flat)	4.4°C to 38°C
	On clean, dry substrate (corrugated with rivets and channels)	15°C to 38°C optimum
SERVICE TEMPERATURE RANGE	On clean, dry substrate	-40°C to 79°C
DIMENSIONAL STABILITY	70°C, 48 hours	0.38 mm
PEEL ADHESION	PSTC-1, 15 min, RT 21°C	≥ 0.45 kg/cm
LINER RELEASE	TLMI Release at 90°, 760 cm/min	12 g/cm

Standard Terms & Conditions Apply

USA

a 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
p 800 232 7161 / +1 714 985 6300
f +1 714 985 6305

EUROPE

a Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
p +31 70 354 4311
f +31 70 355 7721

CHINA

a No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
p +86 0536 6226568

ADHESION/CHEMICAL CHARACTERISTICS

ADHESION CHARACTERISTICS	ENGLISH UNITS	NOMINAL	CHEMICAL REACTION RESISTANCE		
SUBSTRATES	LB / IN WIDTH	KG / CM	CHEMICAL AGENTS	EXPOSURE TIME	RESULTS
ETCHED ALUMINUM	4.4	0.78	TAP WATER	24 hrs	No Effect
ANODIZED ALUMINUM	5.6	1.00	ETHYLENE GLYCOL/ WATER (50% ETHYLENE GLYCOL/50% WATER)	24 hrs	No Effect
CHROME	3.1	0.55	REFERENCE FUEL (85% Mineral Spirits/15% Xylol)	1 hr	No Effect
ACRYLIC ENAMEL	4.4	0.78	SAE 20 MOTOR OIL	24 hrs	No Effect
ACRYLIC LACQUER	4.4	0.78	JP-4 FUEL	10 mins	No Effect
ABS	5.0	0.89	10% HCL	10 mins	No Effect
<i>Standard Terms & Conditions Apply</i>			10% AMMONIUM HYDROXIDE	10 mins	No Effect
			VM & P NAPHTHA	10 mins	No Effect
			MINERAL SPIRITS	10 mins	No Effect
			METHANOL (Methyl Alcohol)	10 mins	No Effect

OPTIMUM PERFORMANCE

Actual weathering durability depends on surface preparation, surface maintenance and exposure conditions. Successful weather resistance is characterized by the retention of legibility. DPF 6000RP Clear will resist weathering best when applied to vertical or upper outboard angles rather than horizontal surfaces due to the nature of less UV exposure and moisture, as well as other contaminants. Use heat and/or chemicals when removing graphics from vehicle (Fleet & Vehicle Wrap Removal Tip #44 by visiting www.arlon.com).

TERMS & CONDITIONS

The warranties offered in Arlon's Standard Terms and Conditions, which are incorporated in full by this reference and are available at https://www.arlon.com/eu_en/legal/terms-and-conditions-eu_en, are made in lieu of all other express or implied warranties.

June 2025

USA

 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
 800 232 7161 / +1 714 985 6300
 +1 714 985 6305

EUROPE

 Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
 +31 70 354 4311
 +31 70 355 7721

CHINA

 No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
 +86 0536 6226568

[aron.com](http://www.arlon.com)

► DPF 6000RP Clear

Film Vinyl Premium Coulé pour Impression Numérique, Sensible à la Pression

Le DPF 6000RP Clear est un film transparent coulé brillant d'une épaisseur de 50 microns, avec adhésif transparent, permanent et sensible à la pression. Conçu pour les impressions graphiques grand format, le DPF 6000RP Clear a un film de surface de première qualité et un liner couché. Le système d'adhésif est conçu pour faciliter l'installation. La durabilité extérieure du DPF 6000RP Clear est estimée à 7 ans (non imprimé). Lorsqu'il est imprimé, sa durabilité varie en fonction du système d'encre utilisé.

APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES

- Impression numérique possible avec une large variété de systèmes d'impression directe
- Application sur fenêtres, secondes surfaces, signalétiques rétroéclairées, flottes de véhicules, graphismes sur véhicules (complet, partiel), publicités (permanentes) et affichages
- A utiliser avec les laminations des Series 3200, 3210, 3220 et 3350

PERFORMANCE & DONNEES PHYSIQUES

PROPRIÉTÉS	MÉTHODES DE TEST	VALEURS TYPES
FINITION DE LA SURFACE	Réflectivimètre 60°	De 70 à 90 unités de brillance
ÉPAISSEUR	Micromètre, Federal Bench Type	50 microns
RÉSISTANCE À LA TRACTION	Dynamomètre avec séparation de mâchoires 51 mm; Vitesse de tête 5.1 mm/s, direction web	≥ 0.8 kg/cm
ALLONGEMENT	Dynamomètre Instron comme ci-dessus	≥ 150%
DURABILITÉ DE STOCKAGE (DANS L'EMBALLAGE)	Stocker à une température optimale de 21°C pour un taux d'humidité de 50%, sans excès de lumière directe	1 ans après sortie d'usine
PLAGE DE TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Sur substrat propre et sec (plat)	De 4.4°C à 38°C température optimale
	Sur substrat propre et sec (gondolé avec rivets et canaux)	De 15°C à 38°C température optimale
PLAGE DE TEMPÉRATURE POUR UTILISATION	Sur substrat propre et sec	De -40°C à 79°C
STABILITÉ DIMENSIONNELLE	Rétractation après 48 heures au-delà de 70°C	0.38 mm
ADHÉSION PAR PELAGE	PSTC-1, 15 min, 21°C	≥ 0.45 kg/cm
RETRAIT DU FILM ANTI-ADHÉSIF	Retrait TLMI à 90°C, 760 cm/min	12 g/cm

Conditions et termes standards appliqués

USA

a 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
p 800 232 7161 / +1 714 985 6300
f +1 714 985 6305

EUROPE

a Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
p +31 70 354 4311
f +31 70 355 7721

CHINA

a No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
p +86 0536 6226568

CARACTÉRISTIQUES ADHÉSION / RÉSISTANCE CHIMIQUE

CARACTÉRISTIQUES D'ADHÉSION	UNITÉS NOMINALES	RÉSISTANCE CHIMIQUE		
SUBSTRATS	KG/CM	PRODUITS CHIMIQUES	TEMPS D'EXPOSITION	RÉSULTATS
ALUMINIUM DÉPOLI	0.78	EAU	24 h	Aucun effet notable
ALUMINIUM ANODISÉ	1.00	ETHYLEN GLYCOL / EAU (50%-50%)	24 h	Aucun effet notable
CHROME	0.55	CARBURANT (85% MINÉRAUX / 15% XYLOL)	1 h	Aucun effet notable
ACRYLIQUE ÉMAIL	0.78	SAE 20 HUILE DE MOTEUR	24 h	Aucun effet notable
ACRYLIQUE LAQUÉ	0.78	JP-4 CARBURANT	10 min	Aucun effet notable
ABS	0.89	10% HCL	10 min	Aucun effet notable
Conditions et termes standards appliqués		10% AMMONIUM HYDROXIDE	10 min	Aucun effet notable
		VM & P DIÉSEL	10 min	Aucun effet notable
		ESSENCES MINÉRALES	10 min	Aucun effet notable
		MÉTHANOL (ALCOOL MÉTHYLIQUE)	10 min	Aucun effet notable

PERFORMANCE OPTIMALE

La durabilité réelle aux intempéries dépend de la préparation et de l'entretien de la surface, et des conditions d'exposition. Une bonne résistance aux intempéries est caractérisée par la conservation de la lisibilité. DPF 6000RP Clear résiste mieux aux intempéries lorsqu'il est appliqué à la verticale plutôt que sur des surfaces horizontales en raison de la moindre exposition aux UV et à l'humidité, ainsi qu'aux autres facteurs détériorant. Utilisez la chaleur ou des produits chimiques lorsque vous retirez les graphiques du véhicule (astuce n° 44 sur l'enlèvement du covering sur un véhicule ou une flotte en se rendant sur www.arlon.com).

MODALITÉS ET CONDITIONS

Les garanties offertes dans les Conditions générales d'Arlon, intégralement intégrées par la présente référence et disponibles à l'adresse https://www.arlon.com/eu_fr/legal/terms-and-conditions-eu_fr, remplacent toutes autres garanties expresses ou implicites.

Juin 2025

USA

 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
 800 232 7161 / +1 714 985 6300
 +1 714 985 6305

EUROPE

 Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
 +31 70 354 4311
 +31 70 355 7721

CHINA

 No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
 +86 0536 6226568

arlon.com

► DPF 6000RP Clear

Gegossene, druckempfindliche Premiumfolie

Die DPF 6000RP Clear ist eine gegossene, 50 Mikron starke, glänzende, transparente Folie. Der Klebstoff ist transparent, permanent druckempfindlich, und sauber wiederentfernbar. Die gegossene Premiumfolie wurde entwickelt für Grafiken im Großformat und verfügt über ein flach liegendes Trägerpapier. Das spezielle Klebersystem ermöglicht eine ausgezeichnete Deckkraft sowie eine einfache Anbringung der Folie.

Die Haltbarkeit der DPF 6000RP im Außenbereich beträgt bis zu sieben Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckertyp und Tinte.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen
- Für Fenstergrafiken, Second Surface Applikationen, Hintergrundbeleuchtete Beschilderung, Fahrzeuggrafiken und Displaygrafiken geeignet
- Verwendbar in Kombination mit den Laminaten der Series 3200, 3220 und 3350

EIGENSCHAFTEN & DATEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODEN	STANDARDWERTE
OBERFLÄCHE	Gloss Meter 60° Reflektion	Glänzend: 70 bis 90 Einheiten
STÄRKE	Mikrometer, Federal Bench Type	50 Mikron
REISSFESTIGKEIT	Tensile Tester mit 51mm spannweite; Kreuzkopfgeschwindigkeit von 5.1 mm/s, Bahnrichtung	≥ 0.8 kg/cm
DEHNBARKEIT	Instron Tensile Tester wie oben	≥ 150%
HALTBARKEIT (IN DER VERPACKUNG)	Lagerung frei von extremer Feuchtigkeit, Temperaturen und direktem Sonnenlicht	1 Jahr ab Fabriklieferung
ANWENDUNGS-TEMPERATUR	Auf sauberem, trockenem Untergrund (flach)	4.4°C bis 38°C
	Auf sauberem, trockenem Untergrund (uneben)	15°C bis 38°C
TEMPERATUR-BESTÄNDIGKEIT	Auf sauberem, trockenem Untergrund	-40°C bis 79°C
FORMSTABILITÄT	70°C, 48 Stunden	0.38 mm
KLEBKRAFT	PSTC-1, 15 Min., 21°C	0.45 kg/cm
LINER RELEASE	TLMI Release bei 90°, 760 cm/Min	12 g/cm

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen

USA

-  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
-  800 232 7161 / +1 714 985 6300
-  +1 714 985 6305

EUROPE

-  Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
-  +31 70 354 4311
-  +31 70 355 7721

CHINA

-  No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
-  +86 0536 6226568

KLEBER / CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

KLEBEEIGENSCHAFTEN	MASSEINHEIT NOMINAL	CHEMISCHE REAKTIONSRRESISTENZ		
UNTERGRUND	KG/CM	CHEMISCHE LÖSUNG	ZEIT	ERGEBNIS
GEÄTZTES ALUMINIUM	0.78	Leitungswasser	24 h	Kein Effekt
ELOXIERTES ALUMINIUM	1.00	Ethylen Glycol / Wasser (50%-50%)	24 h	Kein Effekt
CHROM	0.55	Referenzbenzin (85% Mineralstoffe / 15% Xylol)	1 h	Kein Effekt
ACRYLAT	0.78	SAE 20 Motoröl	24 h	Kein Effekt
ACRYLLACK	0.78	JP-4 Kraftstoff	10 min	Kein Effekt
ABS	0.89	10% HCL	10 min	Kein Effekt
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen		10% Ammoniumhydroxid	10 min	Kein Effekt
		VM & P Diesel	10 min	Kein Effekt
		Lackverdünner	10 min	Kein Effekt
		Methanol (Methyl Alkohol)	10 min	Kein Effekt

OPTIMALE PERFORMANCE

Die tatsächliche Witterungsbeständigkeit hängt von der Oberflächenvorbereitung, der Oberflächenpflege und den Expositionsbedingungen ab. Eine erfolgreiche Wetterbeständigkeit zeichnet sich durch die Beibehaltung der Lesbarkeit aus. DPF 6000RP Clear ist am besten gegen die Witterung beständig, wenn es auf vertikalen oder oberen außenliegenden Winkeln anstatt auf horizontalen Oberflächen angewendet wird, da weniger UV-Strahlung und Feuchtigkeit sowie andere Verunreinigungen vorhanden sind. Verwenden Sie beim Entfernen der Grafiken vom Fahrzeug Wärme und/oder Chemikalien (Fleet & Vehicle Wrap Removal Tipp #44, besuchen Sie die Homepage www.arlon.com).

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Arlon angebotenen Garantien, die durch diesen Verweis vollständig einbezogen werden und unter https://www.arlon.com/eu_de/legal/terms-and-conditions-eu_de verfügbar sind, gelten anstelle aller anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien.

Juni 2025

USA

 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
 800 232 7161 / +1 714 985 6300
 +1 714 985 6305

EUROPE

 Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
 +31 70 354 4311
 +31 70 355 7721

CHINA

 No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
 +86 0536 6226568

[aron.com](http://www.arlon.com)

► DPF 6000RP Clear

Pellicola Vinilica Autoadesiva per Stampa Digitale di Alta Qualità

DPF 6000RP Clear è un film cast trasparente lucido da 50 micron con autoadesivo trasparente permanente. Pensato per grafiche di grande formato, DPF 6000RP Clear è realizzato in pellicola frontale cast di alta qualità con speciale liner lay-flat. Lo speciale sistema adesivo è progettato per assicurare un'installazione facile. DPF 6000RP Clear è classificato per una durata all'aperto fino a 7 anni (non stampato). La durata della stampa dipende dal sistema di inchiostro utilizzato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

- Stampa digitale con ampia varietà di sistemi di stampa diretta
- Ideale per applicazioni su finestra, segnaletica per seconda superficie, segnaletica retroilluminata, grafica per veicoli, grafica per display
- Utilizzata insieme a pellicole di laminazione Series 3200, Series 3210, Series 3220 o Series 3350

PRESTAZIONI E DATI TECNICI

PROPRIETÀ	METODI DI TEST	VALORI TIPICI
FINITURA SUPERFICIALE	Glossmetro 60° di riflessione	70 to 90 Gloss Units
SPESSORE	Micrometro, Federal Bench Type	50 microns
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	Dinamometro con ganasce di separazione 51 mm; velocità di separazione 5,1 mm/s,	Larghezza $\geq$ 0,8 kg/cm
ELONGAZIONE	Dinamometro Instron (vedi sopra)	$\geq$ 150%
DURATA D'IMMAGAZZINAMENTO	In assenza di umidità, temperatura, luce solare diretta eccessiva	1 anno dalla data di spedizione
INTERVALLO DI TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Su substrato pulito e asciutto (piatto)	da 4,4°C a 38°C
	Su substrato pulito e asciutto (corrugato con rivetti e canali)	Ottimale da 15°C a 38°C
INTERVALLO DI TEMPERATURA DI SERVIZIO	Su substrato pulito e asciutto	da -40°C a 79°C
STABILITÀ DIMENSIONALE	70°C, 48 ore	0,38 mm
ADESIONE / DISTACCAMENTO	PSTC-1, 15 min, RT 21°C	$\geq$ 0,45 kg/cm
RILASCIO DEL LINER	Rilascio TLMI a 90°, 760 cm/min	12 g/cm

Soggetto a termini e condizioni standard.

USA

a 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
p 800 232 7161 / +1 714 985 6300
f +1 714 985 6305

EUROPE

a Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
p +31 70 354 4311
f +31 70 355 7721

CHINA

a No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
p +86 0536 6226568

CARATTERISTICHE ADESIONE/CHIMICHE

CARATTERISTICHE ADESIONE	UNITÀ INGLESI	NOMINALE	RESISTENZA ALLA REAZIONE CHIMICA		
SUBSTRATI	LB / POLL. (LARGHEZZA)	KG / CM	AGENTI CHIMICI	TEMPO DI ESPOSIZIONE	RISULTATI
ALLUMINIO STAMPABILE	4.4	0.78	ACQUA DEL RUBINETTO	24 hrs	Nessun effetto
ALLUMINIO ANODIZZATO	5.6	1.00	GLICOLE ETILENICO/ ACQUA (50% GLICOLE ETILENICO/50% ACQUA)	24 hrs	Nessun effetto
CROMO	3.1	0.55	COMBUSTIBILE DI RIFERIMENTO (85% spiriti minerali/ 15% xilolo)	1 hr	Nessun effetto
SMALTO ACRILICO	4.4	0.78	OLIO MOTORE SAE 20	24 hrs	Nessun effetto
LACCATURA ACRILICA	4.4	0.78	COMBUSTIBILE JP-4	10 mins	Nessun effetto
ABS	5.0	0.89	10% HCL	10 mins	Nessun effetto
			IDROSSIDO DI AMMONIO 10%	10 mins	Nessun effetto
			VM & NAFTA P	10 mins	Nessun effetto
			SPIRITI MINERALI	10 mins	Nessun effetto
			METANOLO (alcol metilico)	10 mins	Nessun effetto

PRESTAZIONI OTTIMALI

La durabilità agli agenti atmosferici dipende molto dalla preparazione della superficie, dalla sua manutenzione e dalle condizioni di esposizione. La buona resistenza della pellicola cast garantirà nel corso del tempo la leggibilità e qualità dell'immagine stampata. DPF 6000RP Clear durerà più a lungo agli agenti atmosferici quando è applicato verticalmente o nella parte superiore degli angoli esterni. Questo è dovuto alla maggiore esposizione ai raggi UV, all'umidità, come pure al deposito della sporcizia, e dei contaminanti atmosferici. Usa la pistola ad aria calda e/o degli agenti chimici adatti, al momento di rimuovere la pellicola dal veicolo. (Suggerimento n.44 per la rimozione pulita del film dai veicoli).

TERMINI E CONDIZIONI

Le garanzie offerte nei Termini e Condizioni Standard di Arlon, integralmente incorporate nel presente riferimento e disponibili all'indirizzo https://www.arlon.com/eu_it/legal/terms-and-conditions-eu_it, sostituiscono qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita.

Giugno 2025

USA

 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
 800 232 7161 / +1 714 985 6300
 +1 714 985 6305

EUROPE

 Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
 +31 70 354 4311
 +31 70 355 7721

CHINA

 No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
 +86 0536 6226568

[aron.com](https://www.arlon.com)

► DPF 6000RP Clear

Wysokiej klasy, samoprzylepna, winylowa folia wylewana do druku cyfrowego

DPF 6000RP Clear to błyszcząca, przezroczysta folia wylewana o grubości 50 mikronów, pokryta bezbarwnym, trwałym klejem przylepcowym. Przeznaczona do grafiki wielkoformatowej, folia DPF 6000RP Clear jest wykonana z wysokiej jakości wylewanego materiału ze specjalnym podkładem Lay-Flat. Wyjątkowy system klejący ułatwia montaż. Trwałość zewnętrzna folii DPF 6000RP Clear jest ustalona na okres do 7 lat (bez zadruku). Trwałość folii zadrukowanej zależy od zastosowanego tuszu.

CECHY I ZASTOSOWANIA

- Druk cyfrowy za pomocą zróżnicowanych systemów druku bezpośredniego
- Doskonała do zastosowań okiennych, oznakowań z zadrukiem wewnętrznym, oznakowań podświetlanych, grafiki samochodowej, grafiki wystawowej
- Używana w połączeniu z laminatami Series 3200, Series 3210, Series 3220 oraz Series 3350

WŁAŚCIWOŚCI I DANE FIZYCZNE

WŁAŚCIWOŚĆ	METODY TESTOWE	WARTOŚĆ TYPOWA
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI	Pomiar połysku pod kątem 60°	70 - 90 jednostek połysku
GRUBOŚĆ	Mikrometr, typ Federal Bench	50 mikronów
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	Ekstensometr o bazie 51 mm; prędkość poprzeczki 5.1 mm/s, w kierunku wstęgi	Szerokość $\geq 0,8$ kg/cm
WYDŁUŻENIE	Maszyna wytrzymałościowa Instron jw.	$\geq 150\%$
OKRES SKŁADOWANIA	Idealna temperatura przechowywania 21°C przy 50% wilgotności względnej	1 rok od wysyłki z fabryki
ZAKRES TEMPERATURY PODCZAS APLIKACJI	Na czyste i suche podłoże	Od 4,4°C do 38°C
	Na czystym i suchym podłożu (podłoża pofalowane z nitami i przetłoczeniami)	Optymalnie 15°C - 38°C
ZAKRES TEMPERATUR ROBOCZYCH	Na czyste i suche podłoże	Od -40°C do 79°C
STABILNOŚĆ WYMIARÓW	70°C, 48 godzin	0,38 mm
ODPORNOŚĆ NA ODRYWANIE	PSTC-1, 15 min, 21°C	$\geq 0,45$ kg/cm
USUWANIE PODKŁADU	Test TLMI Release pod kątem 90°, 760 cm/min	12 g/cm

Zgodnie ze standardowym regulaminem

USA

-  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
-  800 232 7161 / +1 714 985 6300
-  +1 714 985 6305

EUROPE

-  Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
-  +31 70 354 4311
-  +31 70 355 7721

CHINA

-  No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
-  +86 0536 6226568

KLEJ/CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA

CHARAKTERYSTYKA KLEJU	JEDNOSTKI IMPERIALNE	WARTOŚCI NOMINALNE	ODPORNOŚĆ NA REAKCJE CHEMICZNE		
PODŁOŻA	SZEROKOŚĆ LB / IN	KG / CM	ŚRODKI CHEMICZNE	CZAS EKSPOZYCJI	WYNIKI
ALUMINIUM TRAWIONE	4.4	0.78	WODA WODOCIĄGOWA	24 godz.	Brak wpływu
ALUMINIUM ANODYZOWANE	5.6	1.00	GLIKOL ETYLENOWY/ WODA (50% GLIKOLU ETYLENOWEGO/50% WODY)	24 godz.	Brak wpływu
CHROM	3.1	0.55	PALIWO WZORCOWE (85% benzyny I akowej/15% ksylenu)	1 godz.	Brak wpływu
EMALIA AKRYLOWA	4.4	0.78	OLEJ SILNIKOWY SAE 20	24 godz.	Brak wpływu
LAKIER AKRYLOWY	4.4	0.78	PALIWO JP-4	10 mins	Brak wpływu
ABS	5.0	0.89	10% KWAS SOLNY	10 mins	Brak wpływu
			10% WODOROTLENEK AMONU	10 mins	Brak wpływu
			VM & P NAPHTHA	10 mins	Brak wpływu
			BENZYNA LAKOWA	10 mins	Brak wpływu
			METANOL (alkohol metylowy)	10 mins	Brak wpływu

OPTYMALNE WŁAŚCIWOŚCI EKSPOZYCYJNE

Rzeczywista odporność na warunki atmosferyczne zależy od przygotowania podłoża i konserwacji powierzchni oraz warunków ekspozycji. Skuteczną odporność na warunki atmosferyczne charakteryzuje zachowanie czytelności. Folia DPF 6000RP Clear będzie miała najwyższą odporność na warunki atmosferyczne, jeśli zostanie zainstalowana na powierzchniach pionowych lub zbliżonych do pionowych, a nie na poziomych z uwagi na mniejszą ekspozycję na promieniowanie UV i wilgoć, a także zanieczyszczenia. Podczas usuwania grafiki z pojazdu należy zastosować podgrzewanie i/lub środek chemiczny (wskazówka nr 44 dotycząca usuwania oklein flotowych i pojazdów na stronie www.arlon.com).

ZASADY I WARUNKI

Gwarancje oferowane w standardowych warunkach Arlon, które są w całości włączone przez niniejsze odniesienie i są dostępne na stronie https://www.arlon.com/eu_pl/legal/terms-and-conditions-eu_pl, zastępują wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje.

Czerwiec 2025

USA

 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
 800 232 7161 / +1 714 985 6300
 +1 714 985 6305

EUROPE

 Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
 +31 70 354 4311
 +31 70 355 7721

CHINA

 No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
 +86 0536 6226568

aron.com