



ARLON

► SERIE 5000

Película de Vinilo Calandrada de Alto Brillo | Serie 5000: Sin Perforación- Serie 5050: Perforado

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Disponible en 37 colores
- 2.8-mil (70 micrones) película calandrada - Fácil de manejar
- El rendimiento de corte y superior depuración acelera su producción*
- Recomendado para superficies con curvas planas y suaves
- La terminación brillante es excelente para banners, y gráficos de interior y exterior
- Durabilidad de hasta 6 años en exteriores

FUNCIONAMIENTO Y PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES	MÉTODOS DE PRUEBA	VALOR TÍPICO	
ACABADO	Reflectividad de brillo de 60°	75 a 85 Unidades de Brillo	
GROSOR DEL VINILO	Micrómetro, tipo "Federal Bench"	2.8-mil (70 micrones)	
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	Prueba de tensión con separación de manillas de 2-in (51 mm); a velocidad de 5,1 mm/seg 12 in/min. (5.1 mm/s)	12 lb/in	2.1 kg/cm
ELONGACIÓN	Misma prueba de tensión como el anterior	≥ 150%	
DURACION (EN CAJA)	Libre de humedad, excesiva temperatura, luz solar directa	1 año luego de despacho de manufacturero	
RANGO DE TEMPERATURA DE APLICACIÓN	En soportes limpios y secos	60°F a 90°F optimo	15°C a 32°C optimo
RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO	Aplicado a paneles de aluminio grabados 24 horas antes de probar	-40°F a 150°F	-40°C a 65°C
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	Película aplicada a paneles de aluminio grabados 24 horas antes de probar. 100% humedad relativa a 100°F (38°C) por 24 horas	Sin efecto apreciable	
RESISTENCIA A LA GASOLINA	Película aplicada a paneles de aluminio grabados 24 horas antes de probar; inmerso a 15 minutos a 70°F (21°C); estabilizada 24 horas antes de inspección	Sin efecto apreciable	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	158°F (70°C), 48 horas	0.025 in	0.64 mm nominal
ADHERENCIA	PSTC-1, 15 min. 70°F (21°C)	≥ 40 oz/in	≥ 0.45 kg/cm
REVESTIMIENTO	TLMI Release 300 in/min (760 cm/min)	150 g/2 in	30 g/cm 0.75 n/25 mm

Se Aplican los Términos y Condiciones Estándar





CONDICIONES GENERALES

El siguiente texto reemplaza toda garantía expresa o implícita.

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones publicadas por Arlon sobre los productos de Arlon se basan en pruebas que se consideran confiables y dentro de la precisión de los equipos utilizados para obtener los valores específicos. Su exactitud o integridad no está garantizada y Arlon no ofrece ninguna garantía con respecto a las mismas. Las únicas responsabilidades del vendedor y fabricante serán reemplazar cualquier cantidad del producto defectuoso. El vendedor y el fabricante no se hacen responsables por daños o pérdidas directas o indirectas, que surjan del uso o de la imposibilidad de usar el producto. Antes de utilizarlo, el usuario deberá determinar la conveniencia del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades de toda naturaleza en relación con la misma. Ninguna declaración o recomendación que no figure en la información técnica publicada por Arlon tendrá fuerza o efecto, a menos que conste en un acuerdo firmado a mano por los agentes de venta y del fabricante.

Octubre 2018

USA:  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, USA
EUROPA:  North Sea Building, Gevers Deynootweg 93, 4th Floor, 2586BK Den Haag, The Netherlands

 800 232 7161/+1 714 985 6300  800 329 2756
 +31 70 354 4311  +31 70 355 7721

arlon.com