

► Serie 2900/2950

Anwendungsfolie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Speziell ausgearbeitete, weiße Polymerfolie mit entfernbarem Kleber für zum Ausschneiden mit Schablonen von Schildern, Metalloberflächen, Autos, LKW's und flachen oder gekrümmten Oberflächen.
- Der Kleber ist mit einer großen Vielfalt an Bannern, flexiblen Untergründen und Markisenstoffen kompatibel, mit verbesserter Entfernbarkeit.
- Anwendbar mit Schablonen/Lackierungsmasken oder Vinylschriftzügen bei hohen Temperaturen.

EIGENSCHAFTEN & DATEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODEN	STANDARDWERTE	
KLEBKRAFT	PSTC-1 (modifiziert für die Verweilzeit auf der aufgelisteten Testoberfläche)	Durchschnitt:	Erwartetes Spektrum:
KLEBKRAFT	Rostfreier Stahl	506 n/m	330-660 n/m
KLEBKRAFT	Acryl-Plastik	550 n/m	220-550 n/m
KLEBKRAFT	Glas	473 n/m	330-660 n/m
ABWEICHUNG (ERWARTETES MINIMUM)	PSTC-7 - 1 Stunde Verweilzeit; 1 qm Oberfläche; 1,8 kg Last	1 Stunde	
HAFTUNG	ASTM D-2979-71 (reguläre Bedingungen)	200 (g/cm ²)	100-350 (g/cm ²)
STÄRKE	ASTM 1593	110-114 Mikron +/- 0,1	
GEBRAUCHSTEMPERATUR		-40°C bis 80°C	
ANWENDUNGSTEMPERATUR	Auf sauberen, trockenen Untergründen	10°C	
HALTBARKEIT (IN DER VERPACKUNG)	Ideale Lagerungstemperatur 21°C bei 50% relativer Feuchtigkeit	2 Jahre ab Fabriklieferung	

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen




ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Nachstehende Angaben gelten anstelle jeglicher Gewährleistungen:

Alle durch Arlon veröffentlichten und auf die Produkte bezogenen Angaben, technischen Informationen und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig erachtet werden und innerhalb der Genauigkeit der dafür verwendeten Geräte liegen. Arlon kann die Richtigkeit und die Vollständigkeit der Testergebnisse nicht garantieren. Verkäufer und Hersteller sind lediglich für den Ersatz von nachweislich defekten Produkten in voller Menge verantwortlich. Verkäufer und Hersteller sind nicht verantwortlich für Schäden, Verluste oder Zerstörung, die durch Direkt- oder Folgeschäden – im Zusammenhang mit der sachgemäßen oder unsachgemäßen Anwendung der Produkte – auftreten. Ferner haften Verkäufer und Hersteller nicht für Kosten oder Ausgaben, die während der Verwendung der Folie oder des Druckvorgangs entstehen. Vor der Anwendung liegt es in der Verantwortung des Nutzers zu prüfen, ob das Produkt für die beabsichtigten Zwecke geeignet ist. Die damit verbundene Haftung und Risiken jeder Art liegen vollständig beim Nutzer. Keinerlei Äußerungen oder Empfehlungen außer den von Arlon veröffentlichten technischen Produktinformationen haben Rechtskraft oder Rechtswirkung. Ausgenommen sind vertraglich durch entweder Verkäufer oder Hersteller mit persönlicher Unterschrift garantierte Anwendungen.

Februar 2018

USA:  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, USA
EUROPA:  North Sea Building, Gevers Deynootweg 93, 4th Floor, 2586BK Den Haag, The Netherlands

 +1 714 985 6300  800 329 2756
 +31 70 354 4311  +31 70 355 7721

arlon.com