



► Serie 3270

Laminado Fundido en Terminaciones Brillante, Mate y Satinado

La Serie 3270 es un laminado fundido de 2-mil (50 micrones) de grosor, con un adhesivo transparente y sensible a la presión. Designed to protect and prolong the life of printed images, Series 3270 is rated for an outdoor durability of up to 7 years. Este laminado es ópticamente transparente para usarse con gráficas sobre ventanas.

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Permite 24-48 horas para que sus gráficas se sequen antes de laminar
- Inhibidor de UV para proteger y extender la vida útil de su gráfica impresa
- El laminado esta diseñado para aplicarse en frío sin calor

FUNCIONAMIENTO Y PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES	MÉTODOS DE PRUEBA	VALOR TÍPICO	
ACABADO	Reflectividad de brillo de 60°	80 a 90 Unidades de Brillo (Brillante)	20 a 30 Unidades de Brillo (Satinado)
GROSOR DEL VINIL	Micrómetro, tipo "Federal Bench"		1.5 a 10 Unidades de Brillo (Mate)
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	Prueba de tensión con separación de manillas de 2-in (51 mm); a velocidad de 5,1 mm/seg 12 in/min. (5.1 mm/s) dirección de la rotativa	≥ 4.5 lb/in	≥ 0.8 kg/cm
ELONGACIÓN	Misma prueba de tensión como el anterior		≥ 150%
DURACION (EN CAJA)	Temperatura ideal de almacenamiento 70°F (21°C), con 50% de humedad relativa	2 años desde el envío de la fábrica	
RANGO DE TEMPERATURA DE APLICACIÓN	Sobre sustrato limpio y seco	40°F a 100°F	4.4°C a 38°C
RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO	Sobre sustrato limpio y seco	-40°F a 175°F	-40°C a 79°C
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	158°F (70°C), 48 horas	5-mil	0.12 mm
ADHERENCIA	PSTC-1, 15 min. 70°F (21°C)	4.35 lb/in	0.78 kg/cm
REVESTIMIENTO	TLMI Release a 90°, 300 in/min (760 cm/min)	70 g/2 in	13.78 g/cm

Se Aplican los Términos y Condiciones Estándar

USA

- a** 200 Boysenberry Lane
Placentia, CA 92870
p 800 232 7161 / +1 714 985 6300
f +1 714 985 6305

- a** 6110 Rittiman Road
San Antonio, TX 78218
p 800 549 9860 / +120 798 1900
f +1 210 798 1939

EUROPE

- a** Koninginnegracht 10 2514 AA
Den Haag, The Netherlands
p +31 70 354 4311
f +31 70 355 7721

AUSTRALIA

- a** 18 Axis Crescent
Dandenong South, VIC 3175
p +61 3 8751 7999

CHINA

- a** No. 1989 Xinchang Road
Weifang, Shandong, 262400
p +86 0536 6226568

RENDIMIENTO ÓPTIMO

La durabilidad en exterior es depende de la preparación y mantenimiento de la superficie y las condiciones al que este expuesto. Una exitosa resistencia al aire libre se caracteriza por la retención de la legibilidad.

La Serie 3270 resiste mejor al desgaste cuando se aplica sobre ángulos externos verticales o superiores. Ángulos horizontales y superficies como los cofres y techos de vehículos se deteriorarán más rápidamente que ángulos verticales. Esto se debe a una mayor exposición al sol y la humedad así como la alta exposición a la suciedad y a los contaminantes atmosféricos. Arlon no recomienda su vinil para aplicaciones horizontales o aplicaciones de 0 a 30 grados.

CONDICIONES GENERALES

Las garantías ofrecidas en los Términos y Condiciones Estándar de Arlon, que se incorporan en su totalidad por esta referencia y están disponibles en https://www.arlon.com/la_es/legal/terms-and-conditions-la-es, se otorgan en lugar de todas las demás garantías expresas o implícitas.

Octubre 2025

USA

- a** 200 Boysenberry Lane
Placentia, CA 92870
- p** 800 232 7161 / +1 714 985 6300
- f** +1 714 985 6305

- a** 6110 Rittiman Road
San Antonio, TX 78218
- p** 800 549 9860 / +1 210 798 1900
- f** +1 210 798 1939

EUROPE

- a** Koninginnegracht 10 2514 AA
Den Haag, The Netherlands
- p** +31 70 354 4311
- f** +31 70 355 7721

AUSTRALIA

- a** 18 Axis Crescent
Dandenong South, VIC 3175
- p** +61 3 8751 7999

CHINA

- a** No. 1989 Xinchang Road
Weifang, Shandong, 262400
- p** +86 0536 6226568

aron.com