

► Series 3460 Laminierfolie

Polymere Premium-Laminierfolie Glänzendes oder mattes Finish

Die Series 3460 ist eine 2,2 Millimeter (55 Mikrometer) dicke polymere Vinylfolie mit klarem, permanentem Haftkleber. Entwickelt Die Series 3460 wurde zum Schutz und zur Verlängerung der Lebensdauer gedruckter Bilder entwickelt, hat eine vollständig polymere Oberschicht und ist mit glänzenden und mattem Finish erhältlich. Die 2,2 Millimeter dicke Oberschicht der Series 3460 bietet eine höhere Anpassungsfähigkeit für Fahrzeugbeschriftungen, sowie intermediäre Beschriftungen und Grafiken. Die Series 3460 ist für eine Außenbeständigkeit von bis zu 7 Jahren ausgelegt.

ANWENDUNGSBEREICHE




- Schützende Laminierung für DPF 4650GLX und DPF 4600GLX/MLX
- Fahrzeuggrafiken, intermediäre Beschilderung, Kioske und POP-Displays
- UV-Inhibitoren zum Schutz und zur Verlängerung der Lebensdauer von gedruckten Grafiken
- Die Series 3460 ist nicht für die Verwendung als optisch klare Fensterfolie vorgesehen
- Arlon Laminatfolien sind so konzipiert, dass sie kalt und ohne Hitze laminiert werden können

EIGENSCHAFTEN & DATEN




EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODEN	STANDARDWERTE	
OBERFLÄCHE	Gloss Meter 60° Reflektion	≥ 75 Glanzeinheiten (Gloss) ≤ 20 Glanzeinheiten (Matte)	
STÄRKE	Mikrometer, Federal Bench Type	2.2-mil (55 micron)	
REISSFESTIGKEIT	Zugfestigkeitsprüfgerät 51 mm (2 Zoll) Klauenabstand; Zuggeschwindigkeit von 12 in/min. (5,1 mm/s); Bahnlaufrichtung	≥ 7 lb/in width	≥ 1.24 kg/cm width
DEHNBARKEIT	Instron Tensile Tester wie oben	170%	
HALTBARKEIT (IN DER VERPACKUNG)	Lagerung frei von extremer Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und direktem Sonnenlicht	1 Jahr ab Werksauslieferung	
ANWENDUNGSTEMPERATUR	Auf sauberem, trockenem Untergrund	60°F to 80°F	15°C to 27°C
GEBRAUCHSTEMPERATURBEREICH	Auf sauberem, trockenem Untergrund	-20°F to 150°F	-29°C to 65°C
FORMSTABILITÄT	Schrumpfung bei 158°F (70°C), nach 48 Stunden	15-mil	0.38 mm
KLEBKRAFT	PSTC-1, 15 Min., 70°F (21°C)	≤ 24 mil	≤ 0.61 mm
LINER RELEASE	TLMI Release bei 90°, 300 in/min (760 cm/min)	70 g/2 in	14 g/cm

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen



USA

-  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
-  800 232 7161 / +1 714 985 6300
-  +1 714 985 6305

EUROPE

-  Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
-  +31 70 354 4311
-  +31 70 355 7721

CHINA

-  No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
-  +86 0536 6226568

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Nachstehende Angaben gelten anstelle jeglicher Gewährleistungen:

Alle Bestellungen und Käufe im Zusammenhang mit diesem Dokument unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Arlon, die in dieser Referenz vollständig enthalten sind und unter https://www.arlon.com/eu_de/legal/terms-and-conditions oder in gedruckter Form auf Anfrage verfügbar sind.

USA

 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870

 800 232 7161 / +1 714 985 6300

 +1 714 985 6305

EUROPE

 Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands

 +31 70 354 4311

 +31 70 355 7721

CHINA

 No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400

 +86 0536 6226568