

► DPF 215 Film polyester opaque

Média pour displays et stand parapluie

Le DPF 215 est un support premium en polyester couché de 370 microns, semi-rigide, utilisé pour les présentoirs autoportants ou stands. Son dos gris lui confère une excellente opacité de 90%. Sa finition satin permet une haute qualité d'impression. Le DPF 215 présente également d'excellentes propriétés de tenue avec un risque minime de déformation sur les bords. Compatible avec les encres solvants et éco-solvants. Pour des impressions optimales, veiller au respect des règles de manipulation et de manutention, utiliser le bon profil et les bons réglages de température et de chauffe du film.

APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES

- Imprimable par une large variété de système
- Displays intérieur & stand
- Salon, publicité et PLV

PERFORMANCE & DONNEES PHYSIQUES

PROPRIÉTÉS	MÉTHODES DE TEST	VALEURS TYPES
POIDS (G/M2)	510 ± 20 g	510 ± 20 g
ÉPAISSEUR	Micromètre, Federal Bench Type	370 microns
COULEUR	Max. DE 1.5 de couleur standard	Max. DE 1.5 de couleur standard
OPACITÉ/ CONTRASTE	95% + 5%	90%
BRILLANCE (RÉFLECTIVIMÈTRE 60°)	Réfectivimètre 60°	< 15 unités de brillance
RÉSISTANCE A LA TRACTION (CHAÎNE/ TRAME)	ASTM D-882	Min : 35,5 kg/cm, 44,6 kg/cm
ALLONGEMENT	ASTM D-882	Min : 175%, 75%
RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D-1004	Min : 12,5 kg/cm, 10,7 kg/cm
IMPRESSION	Méthode de test interne	Eco-Solvant, Solvant
DURÉE DE CONSERVATION	Sans excès d'humidité, de température ou de lumière directe	1 an à partir de la date de production
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	Méthode de test interne	30°C ou moins



*Conditions et termes standards appliqués




MODALITÉS ET CONDITIONS



Ce qui suit tient lieu de toutes garanties explicites ou implicites:

Toute déclaration, information technique et recommandation publiée par Arlon relative aux produits Arlon est basée sur des tests estimés fiables et suivant la précision des équipements utilisés pour obtenir les valeurs spécifiques. Leur précision ou exhaustivité n'est pas garantie et Arlon n'offre pas de garantie à ce niveau. La responsabilité des vendeurs ou fabricants est engagée uniquement pour toute quantité de produits prouvés comme étant défectueux. Le vendeur ou fabricant ne peut être tenu responsable de blessures, pertes ou dommages, directs ou conséquents, issus de l'impossibilité d'utiliser le produit. Le vendeur ou fabricant n'est pas responsable de tout frais ou dépenses encourues dans le processus de transformation ou d'impression du produit. Avant utilisation, tous doit déterminer encourus du produit à l'usage prévu. L'utilisateur assume tout risque ou responsabilité de quelque nature que ce soit à cet égard. Aucune modalité ou recommandation autre que celles contenues dans les informations techniques fournies par Arlon aura force ou effet, sauf si elle résulte d'un accord signé manuellement et en personne par les directeurs du vendeur et du fabricant.

août 2017

USA:  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, USA
EUROPE:  North Sea Building, Gevers Deynootweg 93, 4th Floor, 2586BK Den Haag, The Netherlands
Pour nous joindre en France :

 +1 714 985 6300
 +31 70 354 4311
 +33 4 1188 0108

 800 329 2756
 +31 70 355 7721

arlon.com