

► DPF 45WF Film Vinyle

Film à vision One-Way sensible à la pression pour Impression numérique

DPF 45WF est un film polymère calendré de 150 microns, blanc, perforé, dos noir, avec un adhésif enlevable et sensible à la pression. Conçu pour des graphismes d'affichage à sens unique. DPF 45WF contient des perforations dans le film pour permettre une vision unique. Le film offre une bonne résolution d'impression et une qualité d'image supérieure. DPF 45WF est conçu pour une durabilité extérieure jusqu'à 1 an (non imprimé). La durabilité imprimée dépend du système d'encre utilisée.

APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES

- Utiliser avec la Série 3200 - Lamination coulée, optiquement transparente
- Les graphiques doivent être installés avec une raclette dur pour éviter de pelliculer / adhérer au verre / substrat
- Impression numérique avec encres numériques Solvant, Eco-Solvant et UV
- Merchandising et graphiques d'affichage, conçu pour une vision unique, à distance proche
- Utiliser sur des surfaces transparentes, comme les fenêtres et les portes en verre
- Apporte sécurité accrue et intimité
- Conçu pour une vision à sens unique à courte distance

PERFORMANCE & DONNEES PHYSIQUES

| PROPRIÉTÉS | MÉTHODES DE TEST |
|--------------------------------|---|
| ÉPAISSEUR | 150 microns |
| CONSTRUCTION | PVC blanc, dos noir & colle transparente sur un liner double épaisseur et bipolyéthyléné. |
| TAILLE DE PERFORATION | 1,6 mm |
| PERFORATION | 60/40 |
| PARTIE IMPRIMABLE | 60% partie imprimable, 40% partie ouverte |
| TEMPÉRATURE D'APPLICATION | 15°C à 40°C |
| TEMPÉRATURE D'UTILISATION | -17 °C à 60°C |
| DURABILITÉ | 1 an à partir de la fabrication, non imprimé. |
| STOCKER À TEMPÉRATURE AMBIANTE | Maximum 30°C Entreposer à température ambiante entre 10°C et 30°C, et 50 à 55% d'humidité relative. |
| RÉSISTANCE AUX SOLVANTS | Bonne |
| RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ | Bonne |
| RÉSISTANCE À L'EAU | Bonne. Si exposé à la pluie, utilisez la plastification Arlon Série 3200 optiquement transparente sur des images imprimées. |
| IMPRIMABILITÉ | Solvant standard, Eco-solvant et UV |
| AMOVIBILITÉ | Enlevable sans résidu pendant 6 mois |



Conditions et termes standards appliqués




MODALITÉS ET CONDITIONS



Ce qui suit tient lieu de toutes garanties explicites ou implicites:

Toute déclaration, information technique et recommandation publiée par Arlon relative aux produits Arlon est basée sur des tests estimés fiables et suivant la précision des équipements utilisés pour obtenir les valeurs spécifiques. Leur précision ou exhaustivité n'est pas garantie et Arlon n'offre pas de garantie à ce niveau. La responsabilité des vendeurs ou fabricants est engagée uniquement pour toute quantité de produits prouvés comme étant défectueux. Le vendeur ou fabricant ne peut être tenu responsable de blessures, pertes ou dommages, directs ou conséquents, issus de l'impossibilité d'utiliser le produit. Le vendeur ou fabricant n'est pas responsable de tout frais ou dépenses encourues dans le processus de transformation ou d'impression du produit. Avant utilisation, tous doit déterminer encourus du produit à l'usage prévu. L'utilisateur assume tout risque ou responsabilité de quelque nature que ce soit à cet égard. Aucune modalité ou recommandation autre que celles contenues dans les informations techniques fournies par Arlon aura force ou effet, sauf si elle résulte d'un accord signé manuellement et en personne par les directeurs du vendeur et du fabricant.

Révision janvier 2018

USA:  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, USA
EUROPE:  North Sea Building, Gevers Deynootweg 93, 4th Floor, 2586BK Den Haag, The Netherlands
Pour nous joindre en France :

 +1 714 985 6300
 +31 70 354 4311
 +33 4 1188 0108

 800 329 2756
 +31 70 355 7721

arlon.com