



ARLON

## ► DPF 47WF Film Vinyle

### Film à vision One-Way sensible à la pression pour Impression numérique

Le DPF 47WF est un film blanc, perforé, à dos noir de 150 microns avec une sensibilité à la pression. Conçu pour les graphiques d'affichage à sens unique. Le DPF 47WF contient des perforations pour permettre une vision à sens unique. Le film offre une résolution d'impression et une qualité d'image supérieures. Le DPF 47WF est évalué pour une longévité extérieure jusqu'à un an (non imprimé). La durabilité imprimée dépend du système d'encre utilisé.

### APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES

- Utiliser avec la Série 3200 - Lamination coulée, optiquement transparente
- Les graphiques doivent être installés avec une raclette dur pour éviter de pelliculer / adhérer au verre / substrat
- Impression numérique avec encres numériques Solvant, Eco-Solvant et UV
- Merchandising et graphiques d'affichage, conçu pour une vision unique, à distance proche
- Utiliser sur des surfaces transparentes, comme les fenêtres et les portes en verre
- Apporte une sécurité et une confidentialité supplémentaires
- Conçu pour une vision à sens unique à courte distance
- Fournit une qualité d'impression plus vive que notre modèle DPF 45WF 60/40

### PERFORMANCE & DONNEES PHYSIQUES

PROPRIÉTÉS	MÉTHODES DE TEST
ÉPAISSEUR	150 microns
CONSTRUCTION	PVC blanc, dos noir & colle transparente sur un liner double épaisseur et bipolyéthyléné.
TAILLE DE PERFORATION	1,5 mm
PERFORATION	70/30
PARTIE IMPRIMABLE	70% partie imprimable, 30% partie ouverte
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	15°C à 40°C
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-17 °C à 60°C
DURABILITÉ	1 an à partir de la fabrication, non imprimé.
STOCKER À TEMPÉRATURE AMBIANTE	Maximum 30°C Entreposer à température ambiante entre 10°C et 30°C, et 50 à 55% d'humidité relative.
RÉSISTANCE AUX SOLVANTS	Bonne
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	Bonne
RÉSISTANCE À L'EXTERIEUR	Jusqu'à un an (non imprimé)
IMPRIMABILITÉ	Solvant standard, Eco-solvant et UV
AMOVIBILITÉ	Enlevable sans résidu pendant 6 mois



Conditions et termes standards appliqués




## MODALITÉS ET CONDITIONS



*Ce qui suit tient lieu de toutes garanties explicites ou implicites:*

Toute déclaration, information technique et recommandation publiée par Arlon relative aux produits Arlon est basée sur des tests estimés fiables et suivant la précision des équipements utilisés pour obtenir les valeurs spécifiques. Leur précision ou exhaustivité n'est pas garantie et Arlon n'offre pas de garantie à ce niveau. La responsabilité des vendeurs ou fabricants est engagée uniquement pour toute quantité de produits prouvés comme étant défectueux. Le vendeur ou fabricant ne peut être tenu responsable de blessures, pertes ou dommages, directs ou conséquents, issus de l'impossibilité d'utiliser le produit. Le vendeur ou fabricant n'est pas responsable de tout frais ou dépenses encourues dans le processus de transformation ou d'impression du produit. Avant utilisation, tous doit déterminer encourus du produit à l'usage prévu. L'utilisateur assume tout risque ou responsabilité de quelque nature que ce soit à cet égard. Aucune modalité ou recommandation autre que celles contenues dans les informations techniques fournies par Arlon aura force ou effet, sauf si elle résulte d'un accord signé manuellement et en personne par les directeurs du vendeur et du fabricant.

*Révision janvier 2018*

USA:  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, USA  
EUROPE:  North Sea Building, Gevers Deynootweg 93, 4th Floor, 2586BK Den Haag, The Netherlands  
Pour nous joindre en France :

 +1 714 985 6300  
 +31 70 354 4311  
 +33 4 1188 0108

 800 329 2756  
 +31 70 355 7721

arlon.com